



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GEOCANCHA es un revestimiento, formulado con polímeros acrílicos base agua de alta penetración en el sustrato, excelente poder sellante y de alta resistencia a la intemperie. Con sus aditivos de última generación evita el crecimiento de microorganismos indeseables, como hongos, algas y levaduras. Esta fórmula no contiene plomo, cromo, mercurio ni metales pesados, no es tóxico ni contamina el medio ambiente.

USOS

Se recomienda para ser aplicado sobre superficies porosas, que se desean proteger de la intemperie, además, de darle un aspecto estético perdurable en el tiempo, aun bajo condiciones de alto tráfico, se recomienda para ser aplicado sobre tejados, ladrillos, fibrocemento, concreto. No se recomienda aplicarlo sobre metal o superficies impermeabilizadas con siliconas o ceras.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
NATURALEZA QUÍMICA	Polímero acrílico
Nº DE COMPONENTES	Uno
COLOR	Blanco, Rojo, Azul, Verde, Naranja, Amarillo
VISCOSIDAD	100-110 KU
SOLIDOS POR PESO	35-55%
DILUCIÓN	Hasta un 20% con agua potable
RENDIMIENTO TEÓRICO	9 m ² /l, dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato
APLICACIÓN	Brocha, rodillo
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura mínima de secado: 10°C, 80% HR Temperatura máxima de secado: 38°C, 50% HR
TIEMPO DE SECADO 20°C, 60% HR	Tacto: 1-2 horas / Repintado entre manos: 2-3 horas / Duro: 7 días
RESISTENCIA A LA LUZ ULTRAVIOLETA	Ok
VIDA ÚTIL ALMACENAMIENTO	12 meses con recipiente sellado

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base a normas estándares internacionales, Si quiere consultarlos favor comunicarse con el área técnica de calidad de GEOpinturas.

GEOCANCHA



GEO
PINTURAS
¡Protegen la vida!

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar GEOCANCHA verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, suciedad, grasa y pinturas anteriores.

Se recomienda eliminar los acabados deteriorados, cales, suciedad, algas, vegetación o grasas con hidrolavadora en un rango de presión entre 2.000 a 3.000 psi.

Repare las grietas agujeros u otros defectos que propicie la formación de posas.

Superficies de hormigón o cementicias deben tener como mínimo 30 días de fraguado y una humedad no mayor al 6%.

Superficies de asfalto deben tener un tiempo mínimo de curado de entre 10 a 14 días.

Aplicar 1 o 2 manos de GEO IMPRIMANTE, si las superficies van a estar en contacto frecuente con agua o humedad.

Aplicar como mínimo 2 manos de GEOCANCHA para garantizar un buen espesor, espesor mínimo seco de 150 micras.

APLICACIÓN

Antes de aplicar se debe homogenizar el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. Aplique con brochar o rodillo En superficies muy porosas se aplica una mano de GEO IMPRIMANTE, diluido al 10% con agua, aplique de 2 a 3 manos, de GEOCANCHA dejando secar 60 minutos entre capas. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 10°C y la superficie no debe ser mayor a 38°C o de 150 micras.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco, alejado de fuentes de calor, prevenir el congelamiento.

Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.

No ingiera el producto.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Nota legal:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. GEOpinturas. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Rev. 05-11-2018

Para mayor información consulte nuestra página web: www.geopinturas.com